



Produktinfo

Silverstar-Tischplatten

Silverstar-Tischplatten bestehen aus hochwertigen Papierlaminatschichten.
Die Plattenstärke beträgt 13 mm.

Harz imprägnierte Papiere, bilden mit bis zu 50 Lagen den Plattenkern, der als schwarzer „Rand“ sichtbar ist. Diese werden unter großer Hitze und hohem Druck mit den Dekorpapieren, die sich auf der Ober- und Unterseite der Tischplatte befinden, gepresst.

Materialeigenschaften:

- witterungs-, feuchtigkeitsbeständig und wasserfest
- UV-stabil
- rostsicher (Beständigkeit gegenüber schnellem Klimawechsel bis -20 °C geprüft)
- herab fallende Glut beständig, aber nicht als Aschenbecher geeignet, also weder zum Ablegen noch zum Ausdrücken einer Zigarette)
- hohe Abrieb-, Schlag- und Kratzfestigkeit
- hohe Stabilität
- pflegeleicht und fleckenbeständig
- normal entflammbar nach DIN 4102 (Baustoffklasse 2)

Befestigung

Silverstar-Tischplatten müssen mit den Gestellen verschraubt werden, da diese ansonsten bei starker Sonneneinwirkung ihre Formstabilität verlieren können.

Zusätzliche Bohrungen dürfen **maximal 10 mm** tief sein. Die Länge der Schrauben muss dem Gestellrahmen bzw. dem Tischkreuz angepasst sein. Mit gewindefurchenden Schrauben kann, nachdem vorgebohrt wurde, direkt in die Tischplatte geschraubt werden.

gewindefurchende Schrauben	> Bohrung 4,5 x 10 mm (bei Schraubendurchmesser 5 mm)
Muffe M5	> Bohrung 7,5 x 10 mm (angesenkt)
Muffe M6	> Bohrung 9,5 x 10 mm (angesenkt)

Reinigung und Pflege

Aufgrund der widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberfläche benötigen unsere Silverstar-Tischplatten keine besondere Pflege.

Grundsätzlich sollten Verschmutzungen oder verschüttete Flüssigkeiten wie Tee, Kaffee oder Wein direkt beseitigt werden, da eine längere Einwirkzeit den Reinigungsaufwand erhöht.

Bei der Reinigung nur solche Pflegeprodukte verwenden, die keine scheuernden Bestandteile enthalten, da diese den Glanzgrad verändern und Kratzer verursachen, insbesondere bei dunklen Tischplatten.